



連結部詳細図  
S=1/10

ジョイント部 詳細図  
S=1/200



連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様  
1.材質はSS400または同等以上のもの  
2.電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの



シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
試験項目	N/mm <sup>2</sup>	0.05以上	JIS K 6767
引張強さ	%	100以上	JIS K 6767
伸び率	N/mm <sup>2</sup>	0.05以下	JIS K 6767
50%圧縮強さ			

製品性能試験		
試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観表面 電裂、削れ等異常な事 なざこと	JIS K 6266による サンシャインカーボン 1000H
耐アスファルト性	外観表面 電裂、削れ、溶け等異常 なざこと	165℃熱板で 1分間放置